



FORMULIER BETONMETINGEN

Inspecteur(s): Mohamed Bagdadi

Datum: 01-08-2022

Projectcode: Sdm.164

Objectnummer: RM2Ba003

Objecttype: (gewapend) betonnen fiets/voetgangersbrug. Naam: Fiets- en voetgangersbrug

Tekening: Locaalnr: Raster: Metingnr: 01

Omschrijving: Chloride en carbonatatiemeting 01

Chloridemeting: Ja Zo ja, Code: 1-1 en 1-2

Dekking (mm)	33	36	41	40	38	41	34	48	48	gem.	35,9

Carbonatatie diepte (mm)	11	9								gem.	10
--------------------------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	------	----

Richting verklaring: 1 = ↓ 2 = ↑ 3 = ← 4 = ↗ 5 = ↘ 6 =

Betondruksterkte										gem.	
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

Tekening: Locaalnr: Raster: Metingnr: 02

Omschrijving: Chloride en carbonatatiemeting 02

Chloridemeting: Ja Zo ja, Code: 2-1 en 2-2

Dekking (mm)	45	47	41	39	43	41	37	29	31	gem.	35,3

Carbonatatie diepte (mm)	6	7								gem.	6,5
--------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	------	-----

Richting verklaring: 1 = ↓ 2 = ↑ 3 = ← 4 = ↗ 5 = ↘ 6 =

Betondruksterkte										gem.	
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

Tekening: Locaalnr: Raster: Metingnr: 03

Omschrijving: Chloride en carbonatatiemeting 03

Chloridemeting: Ja Zo ja, Code: 3-1 en 3-2

Dekking (mm)	41	42	48	30	32	49	44	39	37	gem.	36,2

Carbonatatie diepte (mm)	11	9								gem.	10
--------------------------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	------	----

Richting verklaring: 1 = ↓ 2 = ↑ 3 = ← 4 = ↗ 5 = ↘ 6 =

Betondruksterkte										gem.	
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

Tekening: Locaalnr: Raster: Metingnr: 04

Omschrijving: Chloride en carbonatatiemeting 04

Chloridemeting: Ja Zo ja, Code: 4-1 en 4-2

Dekking (mm)	39	41	38	42	39	44	40	36	43	gem.	36,2

Carbonatatie diepte (mm)	16	20								gem.	18
--------------------------	----	----	--	--	--	--	--	--	--	------	----

Richting verklaring: 1 = ↓ 2 = ↑ 3 = ← 4 = ↗ 5 = ↘ 6 =

Betondruksterkte										gem.	
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--