Productblad

SABA Primer H17

primer voor poreuze ondergronden

Omschrijving
SABA Primer H17 is een 2-componentige epoxy primer voor poreuze ondergronden.

Toepassingsgebieden
SABA Primer H17 is geschikt voor het voorbehandelen van poreuze ondergronden voorafgaand aan het gebruik van SABA polysulfide kitten/coatings.

Voordelen
- zeer goede resistentie tegen vocht, oplosmiddelen, zuren en basen
- voldoet aan EN 14188-4

Verwerking
Voor verwerking verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen op **www.saba.nl**
Het zo spoedig mogelijk sluiten van de verpakking na gebruik heeft een positieve invloed op de verwerkingseigenschappen en houdbaarheid van het product.

Technische gegevens

	Deel A	Deel B
Basis	epoxide	amine
Viscositeit bij 23 °C (EN 12092)	waterdun	waterdun
Dichtheid	ca. 1.010 kg/m^3	ca. 900 kg/m^3
Vaste-stofgehalte	ca. 45%	ca. 30%
Vlampunt	ca.+ 12 °C	
Oplosmiddelen	mengsel van aromaten en esters	
Droogtijd (minimum)	30 minuten	
Open tijd (maximum)	6 uur	
Verwerkingstijd	ca. 2 – 3 uur	
Verbruik	ca. 150 g/m^2	
Verwerkingstemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 30 °C	
Opslagtemperatuur	minimaal + 5 °C tot maximaal + 30 °C	
Temperatuurbestandheid	minimaal - 40 °C tot maximaal + 120 °C	

Bestelinformatie

Verpakking	set (A + B component)		
Inhoud	500 ml (verpakking 6 stuks)	900 ml (verpakking 6 stuks)	4 liter (verpakking 1 stuk)
Kleur	lichtgeel		
Artikelnr.	100324 AFL	100324 AFH	100324 ABG
Houdbaarheid	18 maanden (in ongeopende verpakking)		

Andere verpakkingen en kleuren op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.

Veiligheidsaanbeveling
Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.

SABA Dinxperlo BV
Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89 E info@saba.nl www.saba.nl

Onze adviezen en gebruiksvoorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvoorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvoorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.

Versienummer: 2014-05-05, hiermee vervallen alle eerdere versies