A01 Nr rejestrowy BDO : 000012617

ArcelorMittal Poland S.A.
Oddział w Dąbrowie Górniczej
al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza

A02

ŚWIADECTWO ODBIORU 3.1
INSPECTION CERTIFICATE 3.1
ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1

EN 10204 **Nr: 1003218932**

Z01.1
Dąbrowa Górnicza, 30.08.2022

ArcelorMittal

A06.1
Zamawiający: **AM COMMERCIAL SECTIONS SA**
Purchaser: **4221 ESCH-SUR-ALZETTE** **Luksemburg / Luxembourg / Luxemburg**
Besteller: **66 RUE DE LUXEMBOURG 66 RUE DE LUXEMBOURG**

A06.2
Adres wysyłkowy: **THYSSENKRUPP MATERIALS NEDERLAND BV 401954**
Address: **5460 AA VEGHEL** **Holandia / Netherlands / Niederlande**
Versandadresse: **TAYLORWEG 7**

A07	Nr zamówienia klienta No of purchase order No der Bestellung	Nr kontraktu Contract No Vertrag No	Nr zlecenia/Poz Manuf. Order No/Pos Auftrag No/Pos	Dowód dostawy Delivery Note Lieferschein Nr	Nr środka transportu Number of transport Transportmittel-Nr
	301-5404984435	**PL/277839653/22-11016422**	**11016422/000012**	**63920751**	**KNT56661 / KN044PP**
	ORDER: 301-5404984435	**LOT: VEGHEL # RAMP 11-12**		PREBON: 1100652380/12	

B01 Norma przedmiotowa/According/Nach: **EN 10025-1:2004**
Norma klasyfikacyjna/Classification standards/Materialnorm: **EN 10025-2:2019**
Norma wymiarowa/Tolerance standards/Massnorm: **EN 10365:2017 and EN10279:2000**

B02-B03 B09-B11
Ceowniki ciężkie UPN 260 długość: 15100,00 mm gat.stali: S235JR+M
Heavy channels UPN 260 length: 15100,00 mm steel grade: S235JR+M

B07 Wytop/Heat/Charge	Paczki/Sztuki - Bundles/Pieces - Bundel/Stuck	B13 Tonaż/Weight/Gewicht
232661	**1 / 8**	**4,578 t**
Razem/Total/Gesamtbetrag	**1 / 8**	**4,578 t**

C71-C92 Skład chemiczny - Chemical composition - Chemische Zusammensetzung [%]

B07 Wytop/Heat/Charge	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Al	N_2	Mo	Nb	V	Ti	Sn	Pb	As	B	O	H_2	CEV
232661	**0,16**	**0,76**	**0,192**	**0,008**	**0,006**	**0,04**	**0,03**	**0,013**	**0,007**	**0,0062**	**0,003**	**0,001**	**0,001**	**0,001**	**0,002**	**0,001**	**0,001**	**0,0005**			**0,30**

Właściwości mechaniczne - Mechanical properties - Mechanische Eigenschaften

B07	C11	C12	C13	D73	C41	C44.	C42 - Praca łamania/Work of fracture/Schlagfestigkeit				
Wytop/Heat/Charge	Re [Mpa]	R02 [Mpa]	Rm [Mpa]	A [mm]	A [%]	Re/Rm	R02/Rm	Szer.próbki Pr.width Probebreite KV [mm]	Temp. ^{0}C	Pr.1/Test 1/Arb.1	Pr.2/Test 2/Arb.2	Pr.3/Test 3/Arb.3	Średnia avarage test Mittelwert
232661	353,0		475,0		32,4	0,74							
232661	357,0		472,0		32,6	0,76							

Badany materiał nie wykazał radioaktywności. Pomiar został wykonany przy użyciu systemu GENIE 2000, produkcja Canberra-Packard.
The tested material did not show any signs of radioactivity. The measurement was performed with the application of GENIE 2000 system, manufactured by Canberra-Packard.
In dem untersuchten Material wurde keine Radioaktivität gefunden. Die Messung wurde mit dem GENIE-2000-System gemacht, Hersteller: Canberra-Packard.

Proces wytwarzania stali Steelmaking process Stahlherstellungsverfahren **Country of Melt & Pour: POLAND.**
Stal wytwarzana w procesie konwertorowym tlenowym Steel produced in BOF process Stahl hergestellt im Sauerstoffaufblasverfahren

Z01 Stwierdzenie o zgodności: Producent deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z warunkami zamówienia.
Statement of compliance: The producer guarantees that delivered goods are in accordance with the conditions of the order.
Konformitatserklarung: Der Hersteller dekliert dass die gelieferten Erzeugnisse den Bedingungen aus der Bestellung entsprechen.

A05, Z02.2
Zarządzanie Jakością – Wyroby Długie
Quality Management – Longs
Tomasz Szafrański

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr/Declaration of Performance No./ Leistungserklärung Nr.: AMDG-2/01-CPR-13-1 Kod typu wyrobu/Code of the product type/ Kenncode des Produkttyps: 1.0038
Wyrób budowlany oznakowany znakiem CE zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady UE.
Construction product CE marked in accordance with Regulation No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of the EU
Ein Bauprodukt, das mit dem CE-Zeichen gemäß Verordnung 305/2011 des Europäischen Parlaments und des EU-Rates versehen ist.

Z.04
CE
06
1436-CPR-0001
1436